AUSTRALE CONCRETE
4-6 Rue de la Fournaise
97410 Saint-Pierre, Réunion
+262 262 26 09 46

BÉTON DÉCORATIF

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mastic PU

Mastic d'étanchéité pour joint

Le Mastic PU est un mastic d'étanchéité à base de polyuréthane, mono composant, idéal pour une utilisation dans des conditions de forte humidité. Utilisable en intérieur et en extérieur.

Le Mastic PU est un nouveau mastic de joint à faible module d'expansion, spécialement formulé pour assurer une polymérisation sans bulles, même dans des conditions climatiques de température et d'humidité très élevées. Le produit présente une excellente thixotropie permettant son utilisation même dans des joints de dilatation très importants.

Il durcit par réaction avec l'humidité atmosphérique pour produire un joint d'étanchéité avec un facteur d'accommodation des mouvements de 50% et une excellente adhérence sur les substrats traditionnellement problématiques pour les joints en PU, par exemple le verre, l'aluminium, l'acier, le polycarbonate, etc.

Domaines d'application

- Béton coulé en place
- Bétons préfabriqués

Performances

- Important module d'élongation (>700%)
- Résistant aux micro-organismes et algues
- Excellente résistance à la chaleur (sites exposés >60°C)
- Pas de bulles/gonflements lors du durcissement dans des conditions climatiques difficiles
- Adhésion > 2 N/mm2

Informations produit

Nature	Mastic coloré blanc, gris ou beige
Densité	Env 1,49 gr/cm³
Conditionnement	Cartouche 600 ml
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert dans un endroit frais et sec

AUSTRALE CONCRETE
4-6 Rue de la Fournaise
97410 Saint-Pierre, Réunion
+262 262 26 09 46

BÉTON DÉCORATIF

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mastic PU

Mastic d'étanchéité pour joint

Mise en œuvre

Faites glisser la cartouche Mastic PU dans le pistolet applicateur, coupez l'extrémité de l'emballage du produit d'étanchéité et installez le pistolet avec la buse qui a été coupée pour délivrer la bonne quantité de mastic.

Nettoyez soigneusement le joint à remplir et assurez-vous qu'il ne contient pas d'huile, de graisse, de cire ou de résidus de silicone.

Extrudez le mastic dans le joint en vous assurant qu'il n'y ait pas d'air emprisonné dans le joint.

Sec au toucher 3 à 4 hr (à 25°C, 55% d'humidité)

Consommation

En mètres linéaires (ML) avec une cartouche de 600ml :

Largeur/profondeur	L 5mm	L 10mm	L 15mm	L 20mm	L 25mm
P 5mm	24	12			
P 10mm			4	3	2,4
P 15mm					1,6

Sécurité :

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Certifié CE et conforme à la norme 15651-4